

Struktur	Eigenschaft	Ergebnis	Deklaration gemäß EN 14041:2008
PR	Rutschfestigkeit gemäß EN 13893:2003	$\mu = 0,39$	Klasse DS
MO		$\mu = 0,62$	Klasse DS
WG		$\mu = 0,61$	Klasse DS
BS		$\mu = 0,44$	Klasse DS
CP		$\mu = 0,54$	Klasse DS
HG		$\mu = 0,96$	Klasse DS

Die geprüften Laminatfußböden "Kronotex" mit den Strukturen PR, MO, WG, BS, CP und HG erfüllen die Anforderung für die Klasse DS ($\mu \geq 0,3$) gemäß EN 14041:2008.